

Technisches Datenblatt

SEBflex® Dynamic Seal Quellband

Chemische Beständigkeit SEBflex® Bentonit-Quellband

Das MPA geprüfte SEBflex® Dynamic Seal Quellband aus Natriumbentonit, zur Abdichtung von Arbeitsfugen in WU-Bauwerken. Sehr gut für Wasserwechselzonen geeignet. Die einfache und schnelle Befestigung mit SEBflex® Montagekleber, SEBflex® Befestigungsgitter und/oder SEBflex® Befestigungsnagel sorgt für eine zuverlässige Abdichtung bis 2 Bar, gegen drückendes Wasser.

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Broschüre SEBflex® Dynamic Seal Abdichtungssysteme. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

Verbindung - Konzentration	Beständigkeit
Benzin	Unbeständig
Chlorwasser (0,95 – 1,0 mg/l)	Beständig
Diesel	Bedingt beständig
Hydrauliköl	Beständig
Jauche	Beständig
Klärwasser	Beständig
Leitungswasser	Beständig
Motorenöl	Beständig
Salzwasser (MV 10:1)	Beständig
Trennfit Super	Beständig
Zementmilch (p/H 12,1)	Beständig

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.